

La presente per comunicarVi scheda tecnica del cartone

| CARATTERISTICHE FISICHE | METODO | UNITA' | VALORE |
|-------------------------|----------|--------|--------------|
| GRAMMATURA | ISO 536 | gr | 654 |
| UMIDITA' | | % | 7,5 +/- 0,5% |
| SPESSORE | ISO 534 | mm | 6,9 (+/-10%) |
| RESISTENZA ALLA SCOPPIO | ISO 2759 | kPa | 864 (+/-10%) |
| ECT | ISO 3037 | kN/m | 5,47 |

L'AMIDO DA NOI UTILIZZATO E' DI FRUMENTO.